


FENIX

Właściwości Features/Materialspezifikation	Wynik Issue/Ergebnis	Opis Designation/Beschreibungstest
Skład Composition/Zusammensetzung	PODKŁAD/BASE 60% PCV, 40% PES	POWIERZCHNIA/ SURFACE 100% PU
Szerokość Width/Breite	140	
Gramatura Weight/Gewicht	480g/m ²	
Ścieralność Abrasion resistance/Scheuer bestandigkeit	> 100 000	PN-EN ISO 105-X12:2005
Siła rozdieranie Tearing strength/Reissfestigkeit	34,7N	EN ISO 12945-2
Odporność na pękanie Cold crack resistance	BRAK PĘKNIĘĆ PRZY -20°C NO CRACKS AT -20°C	PN-EN ISO 17233
Tkanina trudnopalna Fire retardant/ Feuerschutz	✓	BS 5852 & BS 5852-2 Cigarette test & Match test
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light/Lichtechtheit	6	ISO 105 B02
Sposób czyszczenia Cleaning/Pflegekennzeichnung		

Efekt pillingu i mechaocenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

For technological reasons are acceptable variations in color shades.

Aus technologischen Gründen können sich die Farbrönen unterscheiden.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.

Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.

Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.



ODPORNOŚĆ NA
ŚWIATŁO



TKANINY
MEBLOWE



TKANINA
TRUDNOPALNA