



CANVA

Skład / Composition


100 % PES

Gramatura / Weight

300 g/m² ± 5%

Szerokość / Width


140 ± 3 cm



ŚCIERALNOŚĆ
MARTINDALE ABRASION

ISO 12947-2:2000+AC:2006
+PN-EN 14465:2005+A1:2007

Kategoria
B (20 000)



**TARCIE SUCHIE
I MOKRE**
DRY AND WET
DUBBING

ISO 105-X12:2016-08


Kategoria A (4-5)



PRZESUNIĘCIE W SZWIE
SEAM SLIPPAGE

ISO 13936-2:2005

Kategoria A
(osnowa:4/wątek:3 mm)



**MECHACENIE
I PILING**
FUZZING

ISO 12945-2:2002

Kategoria A (5)



**ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ
(PRANIE 40°C)**
COLOUR FASTNESS
FOR WASHING

ISO 12945-2:2002


Brak zmian (4-5)



TRUDNOPALNOŚĆ
FLAME RETARDANT

PN-EN 1021-1:2014-12

wg normy
PN-EN 1021-1:2014-12



**ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ
(ŚWIATŁO SZTUCZNE)**
COLOUR FASTNESS
TO LIGHT

ISO 105-X12:2016-08

3



**EKOLOGICZNE
TUSZE WODNE**
SAVE ECO INKS

ISO 105-X12:2016-08

Tak

Czyszczenie i pielęgnacja:



1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może niezauważalnie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
3. Firma Kameleon.pro nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
4. Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalne i nieuniknione.
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Kameleon.pro does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural inevitable.
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
6. Mechanical damage is not subject to complaint.